

資料12 既存校舎等のアスベスト含有調査結果

●吹付アスベスト調査結果一覧表

学校名	棟番号	用途	延床面積	地上	建築年度	構造	調査箇所 ※採取部位は図面参照	試料採取日	定性分析		定量分析 %	層外観色 層1:○○ 層2:○○…
									有無	種別		
天明中学校	1-1	校舎	657.00 m <sup>2</sup>	2	1963 年度	RC造	庇	2020/6/16	無		—	層1:乳白色、層2:白、層3:灰
天明中学校	1-2	校舎	696.00 m <sup>2</sup>	2	1964 年度	RC造	庇	2020/6/16	無		—	層1:乳白色、層2:白、層3:灰
天明中学校	2	校舎	1909.00 m <sup>2</sup>	2	1978 年度	RC造	外壁	2020/6/16	無		—	層1:乳白色、層2:灰、層3:白
							庇	2020/6/16	無		—	層1:乳白色、層2:白、層3:灰
							柱	2020/6/16	無		—	層1:乳白色、層2:灰、層3:ライトグレー
天明中学校	3	校舎	539.00 m <sup>2</sup>	2	1978 年度	RC造	外壁	2020/6/16	無		—	層1:乳白色、層2:灰、層3:ライトグレー
天明中学校	6	倉庫	20.00 m <sup>2</sup>	1	1973 年度	CB造	外壁	2020/6/16	無		—	層1:乳白色、層2:白、層3:ライトグレー
天明中学校	7-1	体育館	1133.00 m <sup>2</sup>	1	1989 年度	RC造	外壁	2020/6/16	有	クリソタイル	10.2%	層1:白、層2:灰
天明中学校	7-2	体育館	277.00 m <sup>2</sup>	2	1989 年度	RC造	外壁	2020/6/16	有	クリソタイル	11.7%	層1:白、層2:灰
							柱	2020/6/16	有	クリソタイル	10.1%	層1:白、層2:灰
天明中学校	8	プール棟	88.00 m <sup>2</sup>	1	1991 年度	S造	外壁	2020/6/16	無		—	層1:乳白色
天明中学校	9	武道場	494.00 m <sup>2</sup>	1	1970 年度	S造	外壁	2020/6/16	有	クリソタイル	0.2%	層1:乳白色
天明中学校	11	屋外便所	11.00 m <sup>2</sup>	1	1995 年度	CB造	外壁	2020/6/16	無		—	層1:乳白色
天明中学校	12	部室	74.00 m <sup>2</sup>	1	2002 年度	CB造	外壁	2020/6/16	無		—	層1:乳白色、層2:白、層3:灰
天明中学校	13	体育倉庫	40.00 m <sup>2</sup>	1	2004 年度	CB造	外壁	2020/6/16	無		—	層1:乳白色、層2:灰
天明中学校	1-2・3間	渡り廊下					外壁	2020/6/16	無		—	層1:乳白色、層2:灰、層3:白